

BARNIZ AL AGUA:

Barniz acuoso transparente destinado a la protección de la madera frente al fuego.

PROPIEDADES

- Confiere a los soportes leñosos ignifugación con altas prestaciones de reacción al fuego (B2S2d0 UNE EN 13501-1)
- Elevadas resistencias físicas, magnífica resistencia frente a la abrasión.
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- Alta transparencia.
- Buena adherencia y nivelación.
- Sin olor.
- Limpieza de utensilios con agua.

USOS

- Barnizado en interiores de tableros y maderas para revestimientos de paredes y techos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Satinado o mate.
Viscosidad	30 - 60 segundos. (Copa Ford nº 4).
Densidad	1,1 ±0.05 Kg./litro. Cat (A/e): 130 g/l (2010).
COV	Contenido máximo producto: 40 g/l
Rendimiento	12 m2/litro proceso ignifugo completo.
Tiempo de secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Aplicación a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del barniz, lijando ligeramente entre capas.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con una humedad ambiental superior al 80%.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicar dos manos o más de XANOL BARNIZ IGNÍFUGO, lijando ligeramente entre capas. El proceso ignífugo está certificado con un consumo de producto total de 80 ml por m2.

SUPERFICIES PINTADAS:Maderas anteriormente barnizadas:

- Eliminación completa del barniz antiguo con decapante XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación completa del esmalte antiguo mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.